

### Descripción

Aceite blanco técnico mineral de estructura parafínica, con un contenido en hidrocarburos aromáticos e insaturados, en general, prácticamente nulo.

| Parámetros              | Norma ASTM | Mínimo | Típico | Máximo |
|-------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Densidad a 15°C         | D1298      | 0.840  | -      | 0.855  |
| Color Saybolt           | D156       | +20    | -      | -      |
| Viscosidad cSt a 20°C   | D445       | 31.0   | -      | 52.0   |
| Viscosidad cSt 40°C     | D445       | 14.5   | 17.0   | 21.5   |
| Viscosidad cSt 100°C    | D445       | 3.3    | -      | 4.5    |
| Punto de Inflamación °C | D92        | 180    | -      | -      |
| Punto de Congelación °C | D97        | -      | -6     | -      |
| Absorción U.V           | D2269      | -      | -      | 4      |

### Nivel de calidad y pureza

El aceite blanco técnico AEMOIL T-202, cumple con los requisitos de calidad exigidos por:

**FDA. 21 CFR 178.3620 (b) (USA), que regula el uso indirecto en alimentos**

### Propiedades

Absoluta estabilidad en condiciones variables de presión y temperatura

Absoluta inercia química debido a su estructura parafínica

Inmiscible con el agua

### Aplicaciones

Uso en Metal-working, trabajar los metales/aceite de laminación

Uso en productos químicos de tratamiento de agua.

Uso como agente de liberación o aglutinantes

Producción y procesamiento del caucho

Uso en procesamiento de polímeros

Uso en Agentes de limpieza.

Usos en Recubrimientos

Uso en laboratorios

Lubricantes